AICORK COMPOSITES CO., LTD.
重庆埃考克复合材料有限公司
中国·重庆市九龙坡区歇台子罗汉沟21号解甲园2栋16-2号
Rm 2-4-8 Jiejiayuan, No.21 Luohangou
Jiulongpo District, Chongqing China
电话/Tel: 023-68794191
传真/Fax: 023-68791369
电邮/Email: info@aicork.com
网址/Web: www.aicork.com

RN-8011

无石棉垫片

说明：：在法兰螺栓紧固力较低的情况下，RN-8011 是一种能在水和油中提供较好的密封性和高压缩率的垫片。最高使用温度为180℃。

技术指标：

项目	Item	标准	单位	参数
		Standard	Unit	Specification
密度	Density	ASTM F104	g/cm3	0.61
压缩率	Compressibility	ASTM F36	%	35—60
回弹率	Recovery	ASTM F36	%	≥15
抗伸强度	Tensile strength	ASTM F152	MPa	≥1.52
最高工作温度	Max.temp.(inert atmosphere)		℃	180
3 号油（21-24℃,22h）	#3oil（21-24℃,22h）	ASTM F146		
重量增加	Weight increase		%	≤120
厚度增加	Thickness increase		%	
蒸馏水（21-24℃,22h）	distilled water（21-24℃,22h）	ASTM F146		
重量增加	Weight increase		%	≤45
厚度增加	Thickness increase		%	

橡胶种类　　丁腈橡胶

备注及相关文件:

参数值由 ASTM F – 104，3 型材料所要求的测试方法确定。
项目中的典型值为设计的目的提供，但不是在统计基础上进行测试。

EnCore®, Hydro-Fused®, MicroPore®, Pro-Formance®, Select-a-Seal®, Syntheseal®, Thermo-Tork®, and Voltoid®是 INTERFACE 性能材料的注册商标，select-a-shield 是 INTERFACE 公司的商标。