

AICORK COMPOSITES CO., LTD.

重庆埃考克复合材料有限公司



中国·重庆市九龙坡区歇台子罗汉沟21号解甲园2栋16-2号

Rm 2-4-8 Jiejiayuan, No.21 Luohangou

Jiulongpo District, Chongqing China

电话/Tel: 023-68794191

传真/Fax: 023-68791369

电邮/Email: info@aicork.com

网址/Web: www.aicork.com

技术数据表

interface 系列

N-6705G

概述:

N-6705G 是一种通用型密封垫片材料, 适合于空气, 冷却剂和油等环境中的密封应用。它具有良好的压缩率和密封性等特性, 适应短时最大温度可达 190°C

技术参数:

密度	ASTM F 1315	g/cm ³	1.2
压缩率 (34.5MPa)	ASTM F 36	%	18
回弹率	ASTM F 36	%	51
拉伸强度 横向	ASTM F 152	MPa	14
IRM 903 ,5h, 150°C	ASTM F 146		
厚度增加		%	9
重量增加		%	33
油料 B 5h 21-24°C	ASTM F 146		
厚度增加		%	7
重量增加		%	24
宽度(mm): 1016			
厚度(mm): 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6			

1. 请勿同时选用最大的温度和压力, 最大值仅是作为一个指导性参数。蒸汽应用时请具体咨询我司技术部。
2. 使用效果不仅取决于所选用垫片的自身性能, 而且还取决于总体工况条件, 如法兰种类, 材料厚度, 安装技术等。
3. 用在低温情况安装时候, 垫片必须完全干燥
4. 我们保留对以上的描述有随时更改的权利

InterFace
Solutions